

RAZE 03全效型光觸媒乳膠漆

產品簡介

| | |
|------|--|
| 使用範圍 | 此牆面漆轉為粉飾室內牆壁及天花而配置，適用於室內石牆、三合土牆及灰泥牆 |
| 產品介紹 | RAZE 03全效型光觸媒乳膠漆是一種納米氧化鎢基光觸媒乳膠漆，特別採用環保淨味配方令家居環境更加清新安全。其具有優異的啞光膜，易施工及修補。兼具淨味安全、防黴抗碱、防水防潮、良好耐擦洗及微裂紋覆蓋、長效抗菌抗微生物及空間淨化有害物質等強化功能，裝修後只要塗上RAZE 3號乳膠漆，即可有效降解室內甲醛、VOCs等有害氣體，能够全方位保護家居環境。RAZE 03全效型光觸媒乳膠漆施工順滑流暢、遮蓋力高，耐污性強，是室內裝飾牆面的優質之選。由於光觸媒分子與油漆已經融為一體並緊鎖於牆身，其抗菌續航力更持久，只要油漆一日仍在，仍然能防黴抗菌。 |
| 標準包裝 | 4升、18升 |

技術資料

| | |
|--------|--|
| 基料 | 丙烯酸聚合物乳液 |
| 顏色 | 可調淺色 |
| 完工表面 | 啞面 |
| 容器中狀態 | 無硬塊，攪拌後呈均勻狀態 |
| 混合使用期限 | 8小時 |
| 計算塗布面積 | 10-16 平方米/升/遍(乾膜厚度 30 微米)(實際塗飾面積因施工方法、表面粗糙度及施工環境不同而異) |
| 乾燥時間 | 指觸乾 --- 60 分鐘 硬乾---24小時 重塗時間 (@25°C)--- 最少相隔 4 小時，最久不限制。 |

施工

| | |
|--------|--|
| 施工方式 | 刷塗、輥塗或噴塗 |
| 加水稀釋比例 | 按比例加入清水稀釋，施工前應充分攪勻刷塗； 輥塗加水稀釋不超過 30%(體積比)； 噴塗加水稀釋不超過 20%(體積比)； (稀釋比例會因施工方法和表面粗糙度不同而異) |
| 施工注意事項 | 基層表面必須清潔、無油污、乾燥並牢固 底材含水量應小於 10%，PH 值低於 10，含鹽量低於 1%； 施工前充分攪勻，噴塗施工時，基面不能太疏鬆、局部噴塗不要過厚，以防開裂；應修補過於疏鬆或不平整的基面，以免產生附著力不良、側面光澤不一致等表面缺陷； 保養時間:7 天(25°C/相對濕度 50%)，低溫或高濕環境下，應適當延長； 請勿在潮濕或寒冷的天氣施工(氣溫低於 8°C，相對濕度大於 85%)，以免影響塗裝效果。 |

RAZE 03全效型光觸媒乳膠漆

安全資料

| | |
|-------|---|
| 危險品分類 | 非危險品 |
| 保質期 | 常溫室內儲存，保質期 3 年。超過保質期，如經檢驗合格，仍可使用。 |
| 預防措施 | <p>避免吸入蒸氣、微粒和噴霧，工作場所保持良好的通風；施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。</p> <p>使用時請配帶防護眼鏡、防護手套以及合適的防護服。</p> <p>在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。</p> <p>禁止排入環境，避免流入下水道。</p> |
| 產品儲存 | <p>應存放在無損毀之原裝罐中運送，保持產品罐蓋向上，儲存在陰涼、乾燥通風的地方，遠離熱源，避免陽光直射並保持容器的密封置於兒童不可接觸的地方。</p> <p>遠離食物、飲料和動物飼料。</p> <p>儲運溫度不低於 0°C 陰涼乾爽地方。</p> |
| 事故回應 | <p>誤服：請用清水漱洗口腔，就醫諮詢。</p> <p>濺入眼睛：用清潔的流水沖洗至少 15 分鐘，就醫諮詢。</p> <p>皮膚接觸：立即脫掉所有被污染的衣服，用水和肥皂沖洗乾淨，如發生皮膚刺激，就醫諮詢。</p> <p>吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。</p> <p>泄漏：應用沙土等惰性材料圍堵、吸附並收集洩漏物，避免流入下水道。</p> |
| 廢棄處置 | 本品廢棄物及包裝物的處置，應符合國家和地方的廢棄物處置法規，交有資質的專業公司處置。 |

備註:

上述產品資料是參照或略作更改後之以上標準測試方法厘定，有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。

產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。